





Технический паспорт № 0335-RU

ШПАКЛЕВКА

04380 - POLYDUR ZINC




1000 мл +
20-40 мл



1-2 слоя



Возд.сушка при 20°C:
20-30 мин.



P60 — P80
P120 - P150

Жизнеспособность при
20°C:
5-8 мин.

ОПИСАНИЕ

Универсальная полиэфирная шпаклевка средней зернистости с очень хорошей наполняющей способностью.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для скрытия больших дефектов кузовов автомобилей и коммерческого транспорта из обычной и оцинкованной листовой стали.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Отличная адгезия к стали, оцинкованной листовой стали, чугуну, алюминию, стекловолокну (FGRP)
- Легко наносится шпателем
- Легко шлифуется
- Очень хорошая наполняющая способность
- Быстро сохнет
- Допускается ИК-сушка (обычная и коротковолновая)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оцинкованная листовая сталь, сталь, алюминий

Очистить и обезжирить эти поверхности средством для удаления силикона медленного действия 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Старые покрытия

Не наносить на покрытия, чувствительные к воздействию растворителя.

НЕ наносить на травящую грунтовку.

В случае вышеуказанного нанесения использовать эпоксидный грунт 04384 EPOFAN PRIMER R-EC GRIGIO и дать ему высохнуть.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Соотношение смешивания:

	по объему	по весу
04380 POLYDUR ZINC	1000 мл	1000 г
00281 POLYDUR HARDENER (Отвердитель)	20-40 мл	10-30 г

Летом добавление отвердителя можно сократить до 1% по весу и зимой - увеличить до 3%.

Порядок действий при использовании пакета картриджа:

Установите картридж в соответствующем пистолете-распылителе с отвердителем 00472 POLYDUR HARDENER CARTRIDGE. Отрегулируйте дозирующее устройство. Количество отвердителя регулируется автоматически.

Рекомендуется:

1% летом - 2% в межсезонье - 3% зимой.

Хорошо перемешайте отвердитель и шпаклевку.

Жизнеспособность смеси: 5-8 мин. при 20°C

Кол-во слоев: 1+1 финишное покрытие.

Рекомендуемая толщина слоя материала: мин. 200 мкм до макс. несколько мм.

DIR 2004/42/CE: Кузовная шпатлевка/шпатлевка IIB/b – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 250 г/л

В данном готовом к применению продукте содержится не более 200 г/л Л.О.В.

СУШКА

Можно шлифовать через 20-30 мин. сушки при 20°C

ИК-сушка (время высыхания зависит от мощности лампы)

ШЛИФОВКА

Сухая шлифовка абразивной бумагой P60 - 80 и по завершении - бумагой P120 - 150.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Любые наполнители/изоляторы модельного ряда для авторемонта Lechler.

ВНИМАНИЕ

- Продукт не сцепляется с травящими грунтами и похожими продуктами.
- Остаток шпатлевки, разбавленной отвердителем, нельзя возвращать в оригинальный контейнер.
- Необходимо хранить продукт в прохладном месте и использовать его до истечения срока годности.
- Использование чрезмерного количества отвердителя может вызвать образование желтых пятен на финишных покрытиях.
- Для обеспечения отличной адгезии к поверхности необходимо обезжирить и отшлифовать листовую сталь наждачной или абразивной бумагой перед нанесением шпатлевки.

Отвердитель POLYDUR содержит органические пероксиды, которые имеют свойство вызывать раздражение. Максимально избегать попадания на кожу и защищать глаза. Вымыть руки водой с мылом после использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0335-RU
РЕД. 07/2007

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**