




Технический паспорт № 0498-RU

ЛИНИЯ РАСПЫЛЕНИЯ ЭНЕРГИЯ



EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER



Готовый к
использованию продукт



Возд.сушка при 20°C:
20-30 мин.

ОПИСАНИЕ

Универсальный однокомпонентный грунт для пластмассовых поверхностей, готовый к использованию аэрозольный баллон.

ПРИМЕНЕНИЕ

В сегменте авторемонта в качестве адгезионного грунта для любых пластмассовых поверхностей, используемых в автомобильной промышленности.

Специальный продукт для подкраски отдельных участков автомобилей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Практичный в применении - готовый к использованию продукт (аэрозольный баллончик)
- Отличная прямая адгезия к пластмассовым поверхностям
- Быстро сохнет
- Безопасный в использовании
- Небольшой серебристый оттенок для облегчения нанесения

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить чистящим средством медленного действия 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.

Более подробную информацию о применении продукта для БЫСТРОЙ ПОДКРАСКИ смотрите в Техническом паспорте № 007.

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Готовый к использованию продукт

Хорошо встряхните в течение 2-3 минут перед использованием.

Температура при распылении: 15 -30°C

Кол-во слоев: 1 перекрестный слой

Расстояние от поверхности при распылении: 20-25 см

Рекомендуемая толщина слоя материала: 5-10 мкм

DIR 2004/42/CE: Специальные финишные покрытия IIb/e – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 840 г/л

В данном готовом к применению продукте содержится не более 840 г/л Л.О.В.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C:
20-30 мин.

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

На грунты-наполнители и финишные покрытия модельного ряда Lechler могут наноситься другие покрытия без шлифования после выдержки.

Более подробную информацию о применении продукта для БЫСТРОЙ ПОДКРАСКИ смотрите в Техническом паспорте № 007.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ: продукт не подходит для окрашивания полиэтиленовых поверхностей (PE). Полиэтилен используется для некоторых баков и компонентов мотоциклов.

После использования переверните аэрозольный баллончик сверху вниз и выпустите оставшийся продукт из подводящей трубки, чтобы избежать проблем с блокировкой прохода во время сохранения продукта до следующего использования.

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 20°C: 24 месяца

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0498-RU
РЕД. 04/2013

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.