





Технический паспорт № 0476-RU

ШПАКЛЕВКА

05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE




1000 мл +
40 мл



1-2 слоя



Возд.сушка при 20°C:
25-30 мин.



P40

Жизнеспособность при
20°C:
6-10 мин.

ОПИСАНИЕ

Полиэфирная шпаклевка, укрепленная стекловолокном.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для ремонта небольших дыр и довольно значительных повреждений на кузове, а также для общего ремонта поверхностей из стекловолокна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Очень быстро сохнет
- Отличное сцепление
- Подходит для ремонта дыр диаметром в несколько мм.
- Хорошая адгезия к поверхности (железу, стали, алюминию, стекловолокну).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обезжирить, отшлифовать и заделать изнутри дыры.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Соотношение смешивания:

	по объему	по весу
05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE	1000 мл	1000 г
00281 POLYDUR HARDENER (Отвердитель)	40 мл	20 г

Летом добавление отвердителя можно сократить до 1% по весу и зимой - увеличить до 3%.

Жизнеспособность при 20 °C: 6 – 10 мин.

Кол-во слоев: 1 - 2

Рекомендуемая толщина слоя материала: мин. 200 мкм

DIR 2004/42/CE: Кузовная шпатлевка/шпатлевка IIB/b — содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 250 г/л

В данном готовом к применению продукте содержится не более 200 г/л Л.О.В.

СУШКА

Воздушная сушка при 20 °C:

Можно шлифовать после 25 - 30 мин. сушки

ШЛИФОВКА

Сухая шлифовка абразивной бумагой P40

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

04461 POLYDUR CART

04380 POLYDUR ZINC

04462 POLYDUR FAST

04210 POLYFAN RUSH

ВНИМАНИЕ

Продукт не сцепляется с травящими грунтами и похожими продуктами.

- Остаток шпатлевки, разбавленной отвердителем, нельзя возвращать в оригинальный контейнер.
- Необходимо хранить продукт в прохладном месте и использовать его до истечения срока годности.
- Использование чрезмерного количества отвердителя может вызвать образование желтых пятен на финишных покрытиях.
- Для обеспечения отличной адгезии к поверхности необходимо обезжирить и отшлифовать листовую сталь наждачной или абразивной бумагой перед нанесением шпатлевки.

Отвердитель POLYDUR содержит органические пероксиды, которые имеют свойство вызывать раздражение. Максимально избегать попадания на кожу и защищать глаза. Вымыть руки водой с мылом после использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ N° 0476-RU

РЕД. 07/2007

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.