





Технический паспорт № 0530-RU

ШПАКЛЕВКА

04465 - POLYDUR PLASTIC




1000 мл +
30-50 мл



1-2 слоя



Возд.сушка при 20°C:
20-30 мин.



P180

Жизнеспособность смеси
при 20°C:
4-5 мин.

ОПИСАНИЕ

Темно-серая шпатлевка для ремонта пластмассовых деталей автомобилей и коммерческого транспорта.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для замазки ссадин и царапин на пластмассовых деталях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Практичность
- Отличная адгезия к пластмассовым деталям автомобилей и стекловолокну
- Легко наносится шпателем
- Легко шлифуется
- Хорошая наполняющая способность
- Очень быстро сохнет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Пластмасса

Обезжирить средством 00617 PLASTIC CLEANER ключевые участки и отшлифовать бумагой P180. При нанесении на полипропиленовые поверхности (PP-EPDM) нанести грунт EL010 PLASTIC PRIMER или 05781 CLARPRIMER в качестве усилителя адгезии, затем нанести POLYDUR PLASTIC.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Соотношение смешивания:

	по объему	по весу
04465 POLYDUR PLASTIC	1000 мл	1000 г
HARDENER (Отвердитель)	30-50 мл	20-30 г

Летом добавление отвердителя можно сократить до 2% по весу и зимой - увеличить до 3%.

Жизнеспособность при 20 °C: 4-5 мин.

Кол-во слоев: 1 + 1

Рекомендуемая толщина слоя материала: мин. 200 мкм

DIR 2004/42/CE: Кузовная шпатлевка/шпатлевка IIB/b – содержание летучих органических веществ в готовом к нанесению материале 250 г/л

В данном готовом к применению продукте содержится не более 200 г/л Л.О.В.

СУШКА

Можно шлифовать через 20-30 мин. сушки при 20°C
ИК-сушка (время высыхания зависит от мощности лампы)

ШЛИФОВКА

Сухая шлифовка абразивной бумагой P180

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Всегда наносить соответствующий грунт модельного ряда Lechler перед тем, как наносить краску.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Продукт не сцепляется с травящими грунтами и похожими продуктами.
- Остаток шпатлевки, разбавленной отвердителем, нельзя возвращать в оригинальный контейнер.
- Хранить продукт в прохладном месте.
- Чрезмерное количество отвердителя приведет к выделению пероксида.
- Для обеспечения отличной адгезии, необходимо очистить пластмассовую поверхность и отшлифовать ее абразивной бумагой P180.

ОТВЕРДИТЕЛЬ содержит пероксиды, которые вызывают раздражение кожи. Избегайте попадания на кожу и защищайте глаза. Вымыть руки водой с мылом после использования продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0530-RU
РЕД. 07/2007

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.